

Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

PEINTURE INOXYDABLE ÉLECTROMÉNAGER

400 ml, 9.41 Oz, 267 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Revêtement antioxydant composé de résines acryliques et de pigments métalliques en acier inoxydable (Stainless Steel).

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent pouvoir anti-corrosion.
- Protège la base métallique.
- Sans plomb.
- Fort pouvoir couvrant.
- Grande résistance aux températures externes.
- Excellentes propriétés face à la soudure.
- Haute résistance aux intempéries.
- Application possible sur la plupart des peintures les plus courantes.
- Séchage très rapide.
- Bonne flexibilité.

APPLICATIONS

- Peinture extérieure de fours et fours à micro-ondes.
- Réparation, bricolage et jardinerie.
- Peinture de hottes de cuisine.
- Peinture de machines à laver.
- Peinture de frigorifiques.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Appliquez sur des surfaces propres et sèches. Sur des surfaces métalliques rouillées, veuillez éliminer la corrosion à l'aide d'une brosse métallique. Sur des surfaces plastiques PP et PS, veuillez appliquer une couche d'ancrage au préalable.
- Dans le secteur agroalimentaire, il est formellement interdit de peindre des surfaces en contact avec des aliments.
- Appliquez en couches fines pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Chaque couche peut être repeinte après dix minutes avec la même peinture.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:	Acrylique thermoplastique
Couleur:	Acier inoxydable
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 minutes
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	30 minutes
Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/couche (2 couches)
Adhérence (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Brouillard salin:	350 h
Pigment Stainless Steel:	C<0,03% - Cr 16-18 - Ni 10-14 - Mo 2-3%
Rendement théorique (peinture en continu):	2 m²
Diluant:	Acétate de Butyle
Durée de vie du produit:	(Stocké correctement) 5 ans
Attente entre chaque couche:	10 minutes
Résistance de la peinture à la chaleur:	300°C
Conditions d'application:	Température ambiante minimum 8°C
	Température de surface 5°C à 50°C
	Humidité maximum. 85 % R.H.P

* Tous les tests d'adhérence ont été réalisés sur des tôles d'acier.

IMAGE



ÉTIQUETTE



EX014PR1110 Steel Stainless

DIFFUSEUR



EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50°C
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.

